

戴蒙

混凝土地坪封固處理劑

新地坪施工方法

一、前處理

1. 地坪表面呈細緻面

- a) 將勁銳(Thrust Away)高效清洗劑以 1：10~15(勁銳：水)的配比稀釋後，噴佈於混凝土地坪上，靜置數分鐘，以利將混凝土地坪上任何沈積污塵、油污等分解，再以洗地機刷洗或以高壓清洗機沖洗，然後再用清水沖洗乾淨後置乾，並確認混凝土地坪的乾淨度。

2. 地坪表面呈粗糙面

- a) 混凝土地坪表面的粗糙弱質層最好以#50、#100 甚至#200 樹脂磨片將其研磨去除至較細的表面。
- b) 將勁銳(Thrust Away)高效清洗劑以 1：10(勁銳：水)的配比稀釋後，噴佈於混凝土地坪上，靜置數分鐘，以利將表面上任何沈積污泥等分解，再以洗地機刷洗或以高壓清洗機沖洗，最後再用清水沖洗乾淨後置乾，並確認混凝土地坪的乾淨度。

二、塗佈

1. 塗料準備

- a) 「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑加水 50%後，用於第一層的底層塗劑。
- b) 「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑的原液，用於 2~4 層的面層塗劑。



2. 塗佈方法

- a) 第 1 層塗佈
為提高滲透力與接著力，先塗佈底層塗劑(加水50%的「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑)。以海綿拖把將其直接塗佈於清洗乾淨且乾燥的地坪上後置乾。
- b) 第2~4層塗佈
塗佈第2層時，將面層塗劑(「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑的原液)以海綿拖把直接塗佈於乾燥底層塗劑上後置乾。第3、4層皆使用面層塗料(「戴蒙」混凝土地坪封固處理劑的原液)，塗佈方式與第2層相同。



海綿拖把參考圖

三、使用量

每層的塗佈量約為18~24 m²/公升；如塗佈3次，則塗佈量為6~8 m²/公升。

四、使用注意事項

完工1小時後可步行，24小時後可使用；完工72小時內不能有明水與積水現象。養護期約7-14天，視氣候而定。(養護期間可以使用，但需注意不能污染)

五、日常保養

將「勁銳」高效清洗劑(Thrust Away) 1份與水20份稀釋後，以拖把擦拭保養；當水變髒時，請立即更換擦拭水。在人潮出入頻繁處，需增加清洗次數，且提高「勁銳」高效清洗劑(Thrust Away)的稀釋配比至1：8~10。