

「喜治漏」強效止漏劑 SealCrete 頂樓平台地坪棋盤式灌注止漏工法

1. 將地坪用高壓清洗機清洗乾淨。
2. 在地坪上進行棋盤式鑽孔，孔徑0.8~1公分，間距約40~60公分，直接鑽孔至原混凝土素地表層，並鎖入直徑0.8~1公分灌注針頭。
3. 將主劑(A劑)與硬化劑(B劑)依混合比例24:1拌合，準備一個空桶，先將B劑倒入空桶中，再將A劑倒入，以攪拌器低速拌合均勻。為避免灌注時間過長，每次拌合約1/3~1/2組的量，視灌注現場情況而定，不要一次拌合太多，以免「喜治漏」藥劑黏度變稠而影響滲透性。
4. 將拌合好的「喜治漏」灌注入棋盤式灌注針頭中，每孔用量約1~1.5公斤，灌注壓力不可大於3,000psi。
5. 將鑽孔處以防水修補砂漿補平。
6. 經12小時後，即可放水進行滲水測試。



棋盤式鑽孔灌注「喜治漏」強效止漏劑

註：嚴冬(10°C以下)時，固結時間需延長至24~36小時，或可更改混合比例主劑(A劑)與硬化劑(B劑)為24:2，以縮短嚴冬時的固結時間。

